

Type de film et épaisseur	Couleur	Transmission de la lumière visible	Energie solaire rejetée	Réflexologie de la lumière visible	Rejet des rayons UV	
HP 05	charbon	5%	58%	8%	99%	38,5μ
HP 15	charbon	15%	56%	8%	99%	38,5μ
HP 20	charbon	22%	54%	8%	99%	38,5μ
HP 30	charbon	30%	51%	8%	99%	38,5μ
HP 35	charbon	38%	49%	8%	99%	38,5μ
HP 50	charbon	52%	35%	8%	99%	38,5μ